

RESSOURCE



Laque Mate

Vopsea mata catifelata, foarte rezistenta, intarita poliuretanic



Fisa tehnica N°951

INT

SATIN



UTILIZARE

INTERIOR

Pe suprafete verticale. In orice tip de camera.
Vopsea polivalenta: pereti, tocarie, plinte.

Support: se poate aplica pe toate suprafetele uzuale dintr-o camera, corect pregatite in prealabil . Pe fier, a se prevedea un primer anti-rugina adaptat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Vopseaua laque mate, de inalta calitate, cu un aspect exceptional, tandru si matasos. Finisaj distinct. Extrem de rezistenta: Rezistenta la abraziune umida clasa 1⁽²⁾ : foarte usor de intretinut. Ideala pentru a pune in valoare ambiente contemporane, in mod special in tonuri sustinute.

PREGATIRE

A se respecta D.T.U.59-1

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafetele trebuie perfect desprafuite, sa fie uscate, sanatoase, integre si foarte curate. A se aplica un strat de impregnant adaptat suportului si culorii ulterioare.

INSTRUMENTE DE APLICARE

Se aplica cu trafalet microfibra 10mm (ref 4051011), cu pensula sau cu pensula „spalter”.

TIP DE SUPORT	PREGATIRE
Suprafete putin poroase si suprafete deja vopsite, aderente	Slefuiti usor si desprafuiti. Spalati si limpeziti daca e necesar. Imbibati cu <i>Sous-couche travaux courants</i> sau <i>Sous-Couche d'Accrochage</i>
Suprafete noi sau poroase	Aplicati <i>Impression Universelle</i>

APLICARE

Dupa uscarea completa a amorsei adaptate suportului si/sau culorii dorite: aplicati doua straturi de Laque Mate. Primul strat diluat 0 pana la 3% cu apa, daca considerati necesar. Al doilea strat nediluat.

CARACTERISTICI GENERALE

Aspect	Mat catifelat
Luciu	2 la 3 sub unghi 60°, 5 la 6 sub 85°
Randament	15 la 18mp/l pe strat in fuctie de dilutie
Uscare	30min (uscat la atingere)
Al doilea strat	Circa 12ore(in functie de temperatura si de gradul de umiditate din aer)
Extract Sec	57% in greutate, 41% in volum
Curatare instrumente	Cu apa
Densitate	1,35
Ambalare	Cutii metalice de 0,5l, 1l, 2,5l ,5l si 10L
Conservare	1 an in ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger.

PRECAUTII

A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica in conditii de umiditate relativa superioara de 75%. Pentru culori vii sau inchise de recomanda a se utiliza „*Sous-Couche d'Accrochage*”, (Amorsa de prindere), nuantata intr-un „ton fals”, ca un al 3-lea strat de culoare (a se verifica lista tonurilor in cauza in magazin)

ATENTIE: Dezlipiti benzile adezive de protectie inainte de uscarea completa a filmului.

CARACTERISTICI REGLEMENTATE

CLASIFICARE AFNOR	Familia I – Clasa 7b2/6a
COV(1)	Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/a): 30g/l pentru 2010. Acest produs contine maxim 26g/l COV la utilizare
SECURITATE	A se vedea fisa de securitate (FDS). Conform cu legislatia in vigoare

(1)Compusi organici volatili

(2) Conform normelor ISO 11998 si EN 13300, vopseaua rezista la curatare cu ajutorul unui burete si a unui produs de curatare non-agresiv.

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Laque Mate

FT N°951 Emisa la 7 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.127,Bl.6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro