



Mat Poudré

Vopsea mata de o profunzime excepționala pentru pereți si tavane



Fisa tehnica N°903

INT

MAT PROFUND



UTILIZARE

INTERIOR

Pe suprafețe verticale si tavan. In orice tip de camera

Support: se poate aplica pe toate suprafețele uzuale dintr-o camera, corect pregătite in prealabil . Pe fier, a se prevedea un primer anti-rugina adaptat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Vopseaua Mat Poudre, pe baza de apa, oferă pe de o parte caracteristicile unei vopsele tip email (foarte opaca, plina si o mare putere de umplere) iar pe de alta parte, pe cele ale unei vopsele pe baza de dispersie apoasa (fără miros, uscare rapida, spălare instrumente in apa).Rezistenta la abraziune umida clasa 2⁽²⁾ : ușor de întreținut . Se aplica la fel de ușor cu treflatul sau cu pensula. Poate produce efectul « văruit » daca se aplica respectând metoda adecvata . De asemenea, vopseaua este tratata pentru a preveni apariția punctelor de rugina pe capetele cuielor si șuruburilor .

PREGATIRE

A se respecta D.T.U.59-1

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețele trebuie perfect desprăfuite, sa fie uscate, sănătoase, integre si foarte curate. A se aplica un strat de impregnant adaptat suportului si culorii ulterioare.

INSTRUMENTE DE APLICARE

Se aplica cu trafalet microfibra anti-picurare 12mm (ref. 4051010) pentru un aspect aglomerat plin, cu trafalet microstar 10mm (ref. 4051011) pentru un aspeet neted. Posibilitate de a se obtine un efect „intins” prin intinderea vopselei cu o pensula tip spalter.

TIP DE SUPORT	PREGATIRE
Suprafete putin poroase si suprafete deja vopsite, aderente	Slefuiti ușor si desprăfuiti.Spalati si limpeziti daca e necesar. Imbibati cu <i>Sous-couche travaux courants</i> sau <i>Sous-Couche d'Accrochage</i>
Suprafete noi sau poroase	Aplicați <i>Impression Universelle</i>

APLICARE

Dupa uscarea completa a amorsei adaptate, a se aplica un prim strat de Mat Poudre diluat 0 pana la 5% cu apa. Dupa circa 4ore aplicati al doilea strat diluat 0 pana la 5% daca considerati necesar.

CARACTERISTICI GENERALE

Aspect	Mat profund
Luciu	1,5 la 2,5 sub unghi 60° si 80°
Randament	12 la 15mp/l pe strat in fuctie de dilutie
Uscare	30mn (uscat la atingere)
Al doilea strat	Circa 4ore(in functie de temperatura si de gradul de umiditate din aer)
Extract sec	63% in greutate, 47% in volum
Curatare instrumente	Cu apa
Densitate	1,48
Ambalare	Cutii metalice de 0,5l, 1l, 2,5l, 5l si 15l
Conservare	1 an in ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger.

PRECAUTII

A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica in conditii de umiditate relativa superioara de 75%. Pentru culori vii sau inchise de recomanda a se utiliza *Sous-Couche d'Accrochage*, nuanzata intr-un „ton fals”, ca un al 3-lea strat de culoare (a se verifica lista tonurilor in referinta in magazin)

CARACTERISTICI REGLEMENTATE

CLASIFICARE AFNOR	Familia I – Clasa 7b2/4a
COV(1)	Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/a): 30g/l pentru 2010. Acest produs contine maxim 30g/l COV la utilizare
SECURITATE	A se vedea fisa de securitate (FDS). Conform cu legislatia in vigoare

(1)Compusi organici volatili

(2) Conform normelor ISO 11998 si EN 13300, vopseaua rezista la curatare cu ajutorul unui burete si a unui produs de curatare non-agresiv. Atentie totusi la riscul de lustruire mai ales in cazul tonurilor pline.

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Mat poudre

FT N°903 Emisa la 7 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.127,Bl.6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro