

Empreinte

Glet marcat, cu aspect zgariat incrucisat aplatizat



Fisa tehnica N°953

INT

Mat



UTILIZARE

INTERIOR

Pe suprafete verticale. In orice camera uscata a locuintei.

Support: se poate aplica pe toate suprafetele uzuale dintr-o camera, corect pregatite.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Glet marcat si structurat, reproducand efecte amprentate pe perete

PREGATIRE

A se respecta D.T.U.59-1

PREGATIREA SUPORTULUI

Fondurile trebuie sa fie perfect desprafuite, sanatoase, uscate, integre si foarte curate. Spalati cu substante adecvate vechile straturi de vopsea, slefuitii si desprafuiti daca considerati necesar. Aplicati un strat de impregnant adaptat suportului.

INSTRUMENTE DE APLICARE

Finition Metallisee se aplica cu trafalet microstar 10mm (ref. 4051002). **Gletul cu gletiera inox** (ref. 824/IL), gletiera mare (ref. 1814774), spuma abraziva si pieptenele de efect. Spalter pentru Velature Murs et Meubles.

APLICARE

Aplicati Impregnantul. Lasati sa se usuce timpul necesar in functie de tipul ales.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

- ✓ Pe fonduri putin poroase, aplicati plin, dar fara sa creati grosime suplimentara, un strat de Impression Rugueuse pentru a garanta gletului o buna aderenta.
- ✓ Pe fonduri poroase sau farinate aplicati un strat de Impression Universelle pentru a hrani suportul, apoi un strat de Impression Rugueuse.

Sous Couche Enduit Mineral: dupa intarirea completa a Impression Rugueuse (cca 4h) aplicati gletul in felul urmator: depuneti gletul pe gletiera trapezoidala(ref. 825-12) si apoi depuneti un strat fin si uniform printr-un gest rotund, incepand din partea de sus a peretelui, fara sa apasati prea tare, regland grosimea la nivelul granulei din Impression Rugueuse. Lucrati pe suprafete de 2-4mp. Lasati sa se usuce 12h.

Empreinte: urmati metoda urmatoare:

Depuneti generos materialul cu gletiera intr-o maniera regulata. Cat este proaspata, zgariati materialul cu un pieptene de efect, orizontal si apoi vertical (Nu apasati decat usor pe pieptene). Nu urmariti sa faceti linii mari, lucrati pe suprafete de maxim 70cm.

Dupa uscarea gletului (circa 2h: moale dar uscat la atingere), aplatizati excesul de produs cu un mini-mistrie inox cu gesturi diagonale in ambele sensuri (in cruce). Aceasta operatiune trebuie facuta aleatoriu astfel incat sa ramana din loc in loc si structura creata initial.

Efect metalizat:

O data gletul uscat, aplicati un strat de Finition Metallisee cu un trafalet microfibra 10mm fara sa apasati. Cat este proaspata, neteziti cu o pensula spalter.

(1) Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C (emisii foarte puternice)

L'enduit romain

FT N°953 Emisa la 12 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.217, Bl. 6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro

Efect irizat:

Aplicati un strat de Velature Murs et Meubles patina C, cu un trafalet microfibra 10mm. Cat este proaspat, neteziti cu un spalter.

CARACTERISTICI GENERALE	Aspect Randament	Metalizat sau Irizat Empreinte: 2 – 2,5mp/l Velatures Murs et Meubles:25mp/L Finition Metallisee: 15 – 20mp/l
	Uscare	Empreinte: cca 12h Velatures Murs et Meubles: cca 4h Finition Metallisee: 4h
	Al doilea strat	Empreinte: 24h
	Extract sec	Empreinte: 75% in greutate 55% in volum Velatures Murs et Meubles: 3,5% in greutate 3,3% in volum Finition Metallisee: 30% in greutate 26% in volum
	Densitate	Empreinte: 1,85 Velatures Murs et Meubles: 1 Finition Metallisee: 1,07
	Curatare instrumente Ambalare	Cu apa Empreinte : 3l si 10l Velatures Murs et Meubles: 0,5l si 1l Finition Metallisee:0,5l si 2,5l
	Conservare	1 an luni in ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger.

PRECAUTII

A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica in conditii de umiditate relativa superioara de 75%. Aceasta vopsea contine var stins, este deci indispensabil sa protejati ochiisi sa folositi manusi in timpul aplicarii. A se stoca ferit de ger.

CARACTERISTICI REGLEMENTATE	CLASIFICARE AFNOR COV (1)	Familia I – Clasa 1d2 Empreinte: Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/I): 200g/l pentru 2010. Acest produs contine maxim 15g/l COV la utilizare Velatures Murs et Meubles Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/I): 200g/l pentru 2010.
--	--------------------------------------	---

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

L'enduit romain

FT N°953 Emisa la 12 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.217, Bl. 6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro

Acest produs contine maxim 65g/l COV la
utilizare
Finition Metallisee :
Valoare Limita UE pentru acest tip de produs
(cat A/l): 200g/l pentru 2010.
Acest produs contine maxim 5àg/l COV la
utilizare

SECURITATE

A se vedea fisa de securitate (FDS).
Conform cu legislatia in vigoare

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

L'enduit romain

FT N°953 Emisa la 12 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.217, Bl. 6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro