

# Vitrificateur pour Parquets et Peintures

Lac Protector de inalta calitate, transparent, pentru parchet si vopsea



Fisa tehnica N°943

INT

Satin



## UTILIZARE

### INTERIOR

Pe suprafete orizontale In orice tip de camera

**Support:** Pe parchet si parchet vopsit.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

Lac protector de inalta calitate care lasa lemnului culoarea sa naturala. Cu un aspect transparent, lejer satinat, aceasta protectie se foloseste pe finisajul Mat Poudre, pe toata paleta coloristica, fara sa denatureze nuanta aleasa. Gratie consistentei sale si rezistentei sporite la socuri, zgarieturi si pete, lacul protejeaza durabil orice tip de parchet natural si vopsit.

## PREGATIRE

A se respecta D.T.U.59-1

### PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafetele trebuie perfect desprafuite, sa fie uscate, sanatoase, integre si foarte curate. Inaintea aplicarii asigurati-va de absenta taninilor solubili in apa sau a nicotinei in suportul de urmeaza a fi protejat.

### INSTRUMENTE DE APLICARE

Se aplica cu trafalete microstar 5mm (ref. 4051006) sau cu pensula pentru margini sau suprafete mici.

TIP DE SUPORT	PREGATIRE
Parchet nou	Slefuiti cu o banda abraziva (120), apoi desprafuiti
Parchet lacuit	Slefuiti pana aduceti lemnul la nou (banda abraziva 60 apoi 120)
Parchet ceruit si vechi	Inlaturati ceara si apoi slefuiti ( banda 120)
Pe vopsea	Slefuiti pana aduceti suportul la nou si desprafuiti

## APLICARE

Amestecati bine lacul inainte de utilizare. Aplicati doua straturi. Nu diluati sau doar foarte putin primul strat (pana la 3% apa). Incepeti dintr-un colt al camerei. Aplicati in staruri incrucisate cu fata la lumina. Finalizati aplicatia in sensul venelor lemnului. Pentru o protectie optima, sunt necesare trei straturi. Lasati sa se usuce 4 ore intre fiecare strat. Este recomandat sa slefuiti si sa desprafuiti dupa fiecare strat. Daca doriti sa vopsiti suportul inaintea aplicarii lacului: imprimati cu Impression Universelle, apoi aplicati doua straturi de Mat Poudre in nuanta aleasa. Lasati sa se usuce 24ore. Aplicati doua straturi de Vitrificateur pour Parquets et Peinture. Asteptati uscarea completa (48ore) pentru a putea judeca rezultatul final. Proprietatile optime se vor atinge dupa 21 de zile de uscare.Reutilizarea suprafetelor: 10-12h in conditii normale de trafic lejer.

## CARACTERISTICI GENERALE

<b>Aspect</b>	Satinat
<b>Luciu</b>	30 UL sub 60°
<b>Randament</b>	12 la 15mp/l in functie de porozitatea suportului
<b>Uscare</b>	1h (uscat la atingere)
<b>Uscare</b>	1h (uscat la atingere)
<b>Al doilea strat</b>	Dupa cca 4h( in functie de temperatura si umiditatea relativa a aerului). Proprietatile optime se vor atinge dupa 21 de zile de uscare. Suprafetele protejate pot fi utilizate la 72 de ore dupa uscarea celui de-al doilea strat. 30% in greutate 28% in volum
<b>Extrect sec</b>	
<b>Curatare instrumente</b>	Cu apa
<b>Densitate</b>	1,03
<b>Ambalare</b>	Cutii metalice de 0,5l, 1l, si 2,5l
<b>Conservare</b>	1 an in ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger.

(1)Compusi organici volatili

\* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Vitrificateur pour  
Parquet et Peinture

FT N°943 Emisa la 12 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa [www.toncorner.ro](http://www.toncorner.ro)

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.127,BI.6, Tel. 0747.16.11.77, [www.toncorner.ro](http://www.toncorner.ro)

## PRECAUTII

A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica in conditii de umiditate relativa superioara de 75%.

## CARACTERISTICI REGLEMENTATE

### CLASIFICARE AFNOR COV(1)

Familia I – Clasa 6b

Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/i): 140g/l pentru 2010.

Acest produs contine maxim 99g/l COV la utilizare

### SECURITATE

A se vedea fisa de securitate (FDS).  
Conform cu legislatia in vigoare

(1)Compusi organici volatili

\* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Vitrificateur pour  
Parquet et Peinture

FT N°943 Emisa la 12 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa [www.toncorner.ro](http://www.toncorner.ro)

*by* **TonCorner**