

Collection Chaux Fine

Glet pe baza de var cu particule de mica conferindu-i un frumos aspect mineral



Fisa tehnica N°921

INT

Mat



UTILIZARE

INTERIOR

Pe suprafete verticale. In orice camera uscata a locuintei.

Support: se poate aplica pe toate suprafetele uzuale dintr-o camera, corect pregatite.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Contine particule de mica de mare efect. Nu se macina, lasa sa respire materialele.

PREGATIRE

A se respecta D.T.U.59-1

PREGATIREA SUPORTULUI

Lucrati pe fonduri sanatoase, uscate si curate. Spalati cu substante adecvate vechile straturi de vopsea, slefuitii si desprafuiti daca considerati necesar. Este absolut necesar sa pregatiti in pralabil suporturile exclusiv cu urmatoarele impregnante:

- Pe fonduri putin poroase, aplicati plin, dar fara sa creati grosime suplimentara, un strat de Impression Rugeuse pentru a garanta gletului o buna aderenta.
- Pe fonduri poroase sau farinate aplicati un strat de Impression Universelle pentru a hrani suportul, apoi un strat de Impression Rugeuse.

INSTRUMENTE DE APLICARE

Gletiera trapezoidala (ref. 4054004) pentru aplicarea sub-stratului de glet si a Chaux Fine. Spuma braziva (ref.Mercury) pentru slefuirea Chaux Fine. Pulverizator presiune pentru aplicarea Protection pour Peinture et Revetements Mineraux.

APLICARE

Sous Couche Enduit Mineral: dupa intarirea completa a Impression Rugueuse (cca 4h) aplicati gletul in felul urmator: depuneti gletul pe gletiera trapezoidala(ref. 825-12) si apoi depuneti un strat fin si uniform printr-un gest rotund, incepand din partea de sus a peretelui, fara sa apasati prea tare, regland grosimea la nivelul granulei din Impression Rugueuse. Lucrati pe suprafete de 2-4mp. Lasati sa se usuce 12h.

Chaux Fine Enduit Mineral: amestecati usor ansamblul. Cu gletiera trapezoidala (ref. 825-12) depuneti materia in strat fin, intr-un gest rotund in crestere pentru a o repartiza in grosimi constante.Lucrati pe suprafete mici incepand din partea de sus a peretelui. Atunci cand Chaux Fine incepe sa se matuiasca, neteziti-o cu gletiera inox (ref. 824/IL, din dreapta la stanga, incrucisand gestul. Lucrati pe suprafete mici (20 – 30cmp). Lasati sa se usuce 12h. **Pe timpul uscarii nu atingeti produsul, vor ramane urme de degete.**

O data uscata, slefuiti usor cu ajutorul unei spume abrazive (ref.Mercury Ultra 37) cu scopul de a obtine particule lucioase si de a inlatura eventualele mici defecte ale suprafetei.Faceti apoi o **desprafuire foarte ingrijita** a suprafetei, protejand solul cu o folie corespunzatoare si aspirand daca este necesar.

PROTECTII

Pe Chaux complet uscat (dupa 3-4 zile de uscare).

Gletul Chaux Fine poate fi protejat de stropi de apa sau de grasime prin aplicarea Protection pour Peinture et Revetements Mineraux.

Utilizati pulverizatorul cu presiune (ref. 101323) lucrând de jos in sus si efectuand o maturare orizontala. Depuneti un val de produs evitand pe cat posibil sa nu udati suprafata.In caz de curgere, tamponati cu o carpa de bumbac curata. Protectia se usuca in 2-4 ore in functie de temperatura si umiditatea relativa a aerului.

Pentru o protectie maxima, aplicati din nou la 4 ore de la uscare pentru a satura suprafata. Fiti foarte rigurosi cu ocazia aplicarii celui de-al doilea strat: orice supraincarcare risca sa genereze un esec estetic al lucrarii.

Asteptati uscarea completa, (circa 48 ore)

NB: Aplicarea acestei protectii poate intensifica usor nuanta..

CARACTERISTICI GENERALE

Aspect Randament

Mat

Sous Couche Enduit Mineral: 1,3 - 1,6mp/kg

Chaux Fine: 2,5 - 3mp/l

Protection pour Peintures et Revetements Mineraux:
20-25mp/l

Uscare

Sous Couche Enduit Mineral:30mn (uscat la atingere)

Chaux Fine: circa 12h

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Collection Chaux Fine FT N°921 Emisa la 8 aprilie 2016.Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.127, bl. 6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro

Al doilea strat	In functie de temperatura si de gradul de umiditate din aer: Sous-Couche Enduit Mineral:12h Chaux fine: Se poate acoperi cu protectia Protection pour peinture et Revetements Mineraux dupa 3-4zile de uscare. A se urmari imperativ isa tehnica n° 924.
Extract sec - densitate	Sous-Couche Enduit Mineral: 76% in greutate, 55% in volum – densitate 1,9 Chaux Fine : 69% in greutate, 46% in volum – densitate 1,60
Curatare instrumente	Cu apa
Ambalare	Sous-Couche Enduit Mineral: 5Kg si 20Kg Chaux Fine : 3l si 12l
Conservare	6 luni in ambalaj original nedeschis.

PRECAUTII

A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica in conditii de umiditate relativa superioara de 75%. Aceasta vopsea contine var stins, este deci indispensabil sa protejati ochiisi sa folositi manusi in timpul aplicarii. A se stoca ferit de ger.

CARACTERISTICI REGLEMENTATE	CLASIFICARE AFNOR	Familia III – Clasa 2
	COV(1)	Sous-Couche Enduit Mineral: Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/I): 200g/l pentru 2010. Acest produs contine maxim 2g/l COV la utilizare Chaux Fine: Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/I): 200g/l pentru 2010. Acest produs contine maxim 20g/l COV la utilizare
	SECURITATE	A se vedea fisa de securitate (FDS). Conform cu legislatia in vigoare

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Collection Chaux Fine FT N°921 Emisa la 8 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Bd. Ion Mihalache No.127, bl. 6, Tel. 0747.16.11.77, www.toncorner.ro